



Guam


BY DABEDAN




Guam




Guam | 6015



Guam | 6029



Guam | 6001



Guam | 6030




Guam | 6002




Guam | 6003



Guam | 6013



Guam | 6028



Guam | 6012



Guam | 6025

Guam




Guam | 6026



Guam | 6034




Guam | 6027



Guam | 6004



Guam | 6006




Guam | 6009



Guam | 6018




Guam | 6010



Guam | 6020



Guam | 6022



Guam | 6023



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	235 gr/m2 ±5%
	4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 35.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.600 N · Trama: 2.800 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2%
Roll length	± 35 mts
Weight	235 gr/m2 ± 5%
	4-5
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 35.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.600 N · Weft: 2.800 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com