



Tafetta

BY DABEDAN




Tafetta




TAF | 6003



TAF | 6012



TAF | 6004



TAF | 6025



TAF | 6001



TAF | 6015



TAF | 6034



TAF | 6028



TAF | 6029



TAF | 6030

Tafetta



TAF | 6013



TAF | 6026




TAF | 6005



TAF | 6018




TAF | 6009



TAF | 6010



TAF | 6006



TAF | 6023



TAF | 6020



TAF | 6002

Tafetta



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	300 cm ± 2
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	195 gr/m2 ± 5%
	7
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 35.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.200 N · Trama: 960 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 1 mm · Trama: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Puede obtenerse: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B1 DIN 4102 (B-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	300 cm ± 2
Roll length	± 35 mts
Weight	195 gr/m2 ± 5%
	7
Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 35.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.200 N · Weft: 960 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 1 mm · Weft: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Can meet: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com