



# Nilo

BY DABEDAN



  
DABEDAN

# Nilo



NIL | 01



NIL | 04



NIL | 03



NIL | 06



NIL | 08



NIL | 02



NIL | 05



NIL | 09



NIL | 07



NIL | 10



NIL | 12



NIL | 11



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	165 gr/m2 ± 5%
	4-6
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Pilling</b>	
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Puede obtenerse: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Certificados ignífugos</b>	
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	165 gr/m2 ± 5%
	4-6
<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Pilling</b>	
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Can meet: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Fire resistance certifications</b>	
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com